

Lícové tehly

TERCA KLINKER – plná

Použitie

Lícové tehly TERCA Klinker sa vyznačujú charakteristickým zvonivým zvukom pri poklepe, hutným črepom s minimálnou nasiakavosťou, ktorá sa pohybuje do max. 8%. Je to výsledok technológie výroby, počas ktorej sa tehly vypaľujú pri teplotách okolo 1 100 °C. Táto špecifická vlastnosť si vyžaduje aj použitie špeciálnej malty pre lícové murivo z tehál s malou nasiakavosťou. Lícové tehly TERCA Klinker majú hladké lícové plochy, ostré hrany a jednoliate sfarbenie. Niektoré druhy majú ryhovaný povrch.

Výhody

- prirodzené farby
- odolnosť voči poveternostným vplyvom
- vysoká pevnosť
- minimálna nasiakavosť
- vysoká mrazuvzdornosť
- stálofarebnosť
- minimálne nároky na údržbu
- výrazný architektonický prvok

Technické údaje

1. Lícová tehla plná:

- rozmery: 250 × 120 × 65 mm
- hmotnosť: cca 4.2 kg

2. Lícová tehla plná

jednostranne zaoblená r = 50 mm

jednostranne skosená 45°

- rozmery: 250 × 120 × 65 mm
- hmotnosť: cca 4,1 kg
- polomer zaoblenia: 50 mm
- rovnoramenné skosenie: 44 mm
- objemová hmotnosť: 2 200 kg/m³

- pevnosť v tlaku: min. 60 N/mm²
- pevnosť v ťahu pri ohybe: min. 6 N/mm²
- mrazuvzdornosť: F1 (M 25)
- nasiakavosť: max. 8 %

3. Prekladové tvarovky:

U 65

- rozmery: 250 × 120 × 65 mm
- objemová hmotnosť: 1 750 kg/m³
- spotreba: 3,85 ks/m

U 219

- rozmery: 65 × 120 × 219 mm
- objemová hmotnosť: 1 400 kg/m³
- spotreba: 13 ks/m

- použitie: prekladové tvarovky Oxford sa používajú na vytvorenie prefabrikovaných prekladov na stavbe - výška prekladov 65 alebo 219 mm.

Lícové murivo

S pozdĺžnou väzbou, hrúbky 120 mm:

- spotreba tehál: 50 ks/m²
- spotreba malty: lícovou tehlou plnou 23 l/m²

S priečnou väzbou, hrúbky 250 mm

- spotreba tehál: 100 ks/m²
- spotreba malty: s lícovou tehlou plnou 53 l/m²

Spôsob dodávky

Lícové tehly TERCA Klinker plné a prekladové tvarovky sa dodávajú na paletách EUR, fóliované.

- rovné 324 ks/pal
- zaoblené a skosené 300 ks/pal
- U65 a U219 324 ks/pal

Poznámka: označenie Oxford znamená druh povrchovej úpravy

STN EN 771-1



Lícová tehla TERCA Klinker
Oxford, plná

STN EN 771-1



Lícová tehla TERCA Klinker
Oxford, jednostranne zaoblená r = 50 mm

STN EN 771-1



Lícová tehla TERCA Klinker
Oxford, jednostranne skosená 45°

STN EN 771-1



Prekladová tvarovka U 65
Oxford
v pôvodnom stave pred úpravou



Prekladová tvarovka U 65
Oxford
po úprave na stavbe
- vyrezané stužujúce rebro

STN EN 771-1



Prekladová tvarovka U 219
Oxford
v pôvodnom stave pred úpravou



Prekladová tvarovka U 219
Oxford
po úprave na stavbe
- vyrezané stužujúce rebro

TERCA KLINKER - vzory farieb a povrchových úprav

Farby a povrchové úpravy tehál TERCA Klinker

Povrch	Farba			
	pestrá červená	tmavá červená	svetlá červená	žltá
Oxford plná	•	•	•	•
Oxford plná, skosená	•	•	•	
Oxford plná, zaoblená	•	•	•	
Oxford dierovaná	•	•	•	
Westminster	•		•	
Westminster - Antik	•		•	
Dublin	•			
Dublin - Antik	•			

